




FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

POLIPROPILENO BIORIENTADO BIORIENTED POLYPROPYLENE

TPY

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Filme não termosselável. Tratamento superficial interno e/ou externo. Excelentes propriedades ópticas (brilho e transparência). Ótima performance em máquinas de envase horizontal ou vertical. Aplicações típicas: Embalagens flexíveis para alimentos: massas, café, achocolatados, sopas desidratadas, pós nutricionais; Embalagens flexíveis para não alimentos: pet food, laminação com papel cartão e aplicações gráficas em geral; Rótulos contínuos (WAL Roll Fed), laminados ou monocamadas, e Rótulos Magazine (WAL Cut & Stack); Desenvolvido para processos de envase HFFS - Horizontal Form Fill Seal e VFFS - Vertical Form Fill Seal.



Característica	Metodologia		Unidade	17TPY	20TPY	25TPY	30TPY	40TPY	50TPY
Propriedades Físicas									
Espessura Nominal	DIN 53370		µm	17,0	20,0	25,0	30,0	40,0	50,0
Gramatura	ASTM D 4321		g/m²	15,4	18,1	22,6	27,2	36,2	45,3
Rendimento	ASTM D 4321		m²/kg	65,0	55,2	44,2	36,8	27,6	22,1
Tensão Superficial	T Chama	ASTM D 2578	dinas/cm	46					
	T Corona			42					
Coefficiente de Atrito	NT	ASTM D 1894	-	0,35					
Propriedades Ópticas									
Haze	ASTM D 1003		%	1,3					
Brilho (45°)	ASTM D 2457		u.b.	95					
Propriedades Mecânicas									
Resistência à Tração	DM	ASTM D 882	N/mm²	140					
	DT			250					
Alongamento	DM	ASTM D 882	%	140	150	170	180	190	200
	DT			60					
Encolhimento Térmico	DM	ASTM D 1204		3					
	DT			1					
Propriedades de Barreira									
TPVA 38°C / 90%UR	ASTM F 1249		g H ₂ O / (m².dia)	≤ 8,0	≤ 6,5	≤ 5,5	≤ 4,5	≤ 3,5	≤ 3,0
TPO ₂ 23°C / 0%UR	ASTM D 3985		cm³ O ₂ / (m².dia)	≤ 3200	≤ 3000	≤ 2500	≤ 1900	≤ 1300	≤ 1000

Valores médios para caracterização dos filmes. Não devem ser adotados como especificação. Solicite ao departamento técnico a especificação do produto onde constam os valores adotados.

Legenda:

DM: Direção Máquina | DT: Direção Transversal;
NT: Face Não Tratada | T: Face Tratada;
WAL: Wrap Around Label.

REGULAMENTAÇÕES PARA CONTATO ALIMENTOS

Os filmes da Família PLAIN estão em conformidade com a Legislação Mercosul, ANVISA, FDA (*Food and Drug Administration*) e Comunidade Europeia de acordo com as aplicações que envolvem contato direto com alimentos. Detalhes completos são fornecidos na Declaração de Conformidade. Os clientes que pretendem usar os filmes da Família PLAIN em aplicações para contato com alimentos devem solicitar uma cópia deste documento para a POLO FILMS.

A FDS (Ficha com Dados de Segurança), assim como a avaliação da conformidade para contato com alimentos de outras legislações também estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o seu representante comercial, em caso de quaisquer dúvidas.



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

POLIPROPILENO BIORIENTADO BIORIENTED POLYPROPYLENE

TPY

TRANSPORTE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O armazenamento e transporte de todos os produtos é realizado em ambientes secos, cobertos e limpos.
Recomenda-se que o armazenamento e transporte ocorram com temperatura ao redor de 30°C e umidade relativa de 60%.

Se a temperatura e umidade não estiverem conforme recomendação, poderão ocorrer os seguintes problemas:

- Redução do nível de tratamento superficial que, numa fase posterior, pode gerar dificuldades na impressão e/ou laminação;
- Redução da transparência do filme;
- Redução excessiva do CoF que pode dificultar o processamento e maquinabilidade.

Recomenda-se que os filmes de BOPP sejam mantidos em temperatura ambiente operacional por 24 horas antes do uso.

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS / VALIDADE PRODUTO

Largura	Mínimo: 0 mm Máximo: 2 mm (referente à largura nominal)
Diâmetro Externo*	Mínimo: 30 mm Máximo: 20 mm (referente ao diâmetro nominal)
Tubete	Mínimo: 1 mm Máximo: 1 mm (referente ao diâmetro nominal)
Nº de emendas na bobina	Máximo: 2
% de emendas do pedido	Máximo: 30%

* Para outras informações dimensionais, favor solicitar ao seu representante comercial.

NOMENCLATURA POLO FILMS

Gramatura ou Espessura Tecnologia Característica Principal Especialidade Selagem Tratamento

20 T MA PLN 02

Gramatura / Espessura

Expressa em g/m². Utilizada para filmes brancos/opacos;
Expressa em µm. Utilizada para filmes transparentes, matte e metalizados.

Tecnologia

T - Tenter | C - Cast | P - BOPET.

Característica Principal

PY - Transparente plano para impressão e/ou laminação.

Especialidade

Não se aplica.

Selagem

0 - Não Selável;
1 - Selagem na Face Interna;
2 - Selagem na Face Externa;
3 - Selagem em ambas as Faces.

Tratamento

0 - Sem Tratamento;
1 - Tratamento na Face Interna;
2 - Tratamento na Face Externa;
3 - Tratamento em ambas as Faces.